


アーク溶接検査(クラック検出)

MFT株式会社

検査項目 : クラック検出(人工欠陥)
人工欠陥サイズ : 1mm(幅)x2mm(深さ) 及び 1mm(幅)x6mm(深さ)
鉄板板厚 : 20mm
検査方法 : ビードに沿ってセンサを走査する。

※ビードの影響を受けずにS/N良く欠陥の検出ができます。



欠陥位置(内在)

(検出波形)

